

KY-6060Q 羟基丙烯酸树脂

【类别】 KY - 6 0 6 0 Q 是特殊基团改性羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 无苯，干性快、对各种金属及合金、镀金件、玻璃等难附着基材附着力优

【应用范围】 塑胶、金属、玻璃 PU 银粉漆和实色漆；

【规格】

外观	清澈透明或微浊	黏度	6.0-9.0Pa.s/25°C	酸值	5.0-8.0mgKOH/g	羟值	60
溶剂	醋酸丁酯/PMA	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

PU 银粉漆		稀释剂	
甲组份			
KY-6060Q	70	XYL	50
20% CAB381-2	10	TOL	10
ZX1065 银粉	10	BAC	15
BAC	4.5	EAC	15
XYL	5	BCS	10
BYK306	0.3		
EFKA4401	0.2		
乙组份 N3390	11		

备注： 1.固化剂按照羟值计算使用，过量使用回影响附着力

2.做清漆是，添加固化剂后，油漆外观回轻微浊，但不影响干膜透明度和光泽

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：(1) 65°C×60min，放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材：马口铁、不锈钢、镀锌板、铝板、铝合金、不锈钢、镁铝合金（均未打磨）

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考，请根据需要试验，以便适合您的客户的特定要求。